


Descrição: HEMPATONE PREMIUM 58391 é uma tinta plástica de alta qualidade, isenta de coalescentes, nonilfenois e amónia.

Uso recomendado: Pintura de estuques, gesso cartonado, reboco e betão, em interior.
Pintura de reboco, betão e outros substratos comuns em Construção Civil, em exterior.

Características técnicas:

- Respeita o meio ambiente
- Grande poder de cobertura e excelente rendimento
- Não amarelece
- Fácil aplicação e baixo salpico
- Praticamente isenta de cheiro

Aprovações, certificados: Classificada como grupo a) segundo a Diretiva 2004/42/CE. (ver Observações no verso)
Classificada como A+ segundo a Certificação da Qualidade do Ar Interior baseada na Norma ISO 16000.



CONSTANTES FÍSICAS:

Cores / Nós de Cor:	Branco / 00010*	
Acabamento:	Mate	
Volume de sólidos, %:	40 ± 1	
Rendimento:	15- 17 m ² /litro - 25 µm	Segundo a porosidade do suporte
Ponto de inflamação:	>66°C	
Massa volúmica:	1,5 Kg/litro	
Secagem ao tato:	1 hora a 20°C	Com boa ventilação
Resistência à esfrega húmida:	Classe 2	Segundo a Norma UNE-EN ISO 11998
COV:	<5 g/litro	

* Cores alternativas por afinação automática, em Sistema **Multi-Tint ®**

Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.

Pormenores de aplicação:

Método de aplicação:	Trincha / Rolo	Pistola airless
Diluente (vol. Max.):	Água (10%)	Água (10%)
Bico:	018"-023"	
Pressão de saída:	100 bar/1450 psi	
Limpeza de ferramentas:	(Os dados para pistola airless são indicativos e sujeitos a ajustamento)	
Espessura do filme, seca:	25 µm	
Espessura do filme, húmida:	65 µm	
Intervalo de recobrimento, min:	4 horas (20°C)	
Intervalo de recobrimento, max:	Não tem	

Segurança:

Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança.

Preparação de superfície:**Betão e rebocos (curados e secos - min. 28 dias)**

Em caso de contaminação com óleos, gorduras, sais e outros contaminantes lavar com detergente adequado, eliminar resíduos com água limpa e deixar secar completamente. Remover partículas soltas e eliminar poeiras.

Estuques e barramentos (curados e secos):

Descontaminação, se necessário. Despolimento superficial das superfícies vidradas. Remoção de poeiras.

Gesso cartonado

Remoção de poeiras.

Superfícies já pintadas

Remover todas as películas que não ofereçam garantia de boa aderência. Descontaminar, eliminar resíduos com água limpa e deixar secar completamente. Remover partículas soltas e eliminar poeiras.

Condições de aplicação:

As recomendadas por uma boa prática de pintura. Durante a aplicação e a secagem as temperaturas de ambiente e de substrato devem encontrar-se acima dos 5°C mas preferencialmente acima dos 10°C. A humidade relativa deve ser inferior a 80%. Em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.

Aplicação:

Aplicar como selagem, HEMPATECH PRIMER 28P09, HEMPEL SELANTE AQUOSO 48350, HEMPACRYL SELANTE OPACO AQUOSO 28830 ou HEMPATONE PREMIUM 58391 diluído com 20 - 25% de água, dependendo da porosidade do substrato.

Aplicar uma ou mais demãos de HEMPATONE PREMIUM 58391 diluído com 5 - 10% de água, e até se obter uma cobertura total.

Observações:

COV - Diretiva UE 2004/42/CE:

Branco / 00010	Como fornecido	Limite fase II, 2010
COV em g/l	<5	30

COV:

Para os COV de outras cores consultar a Ficha de Segurança do Produto.

Diluição:

Não utilizar água salobra, quimicamente contaminada, turva ou excessivamente calcária para diluição, uma vez que pode deteriorar o produto.

Embalagens:

Preservar as embalagens de temperaturas negativas e da exposição direta ao sol.

Emitido por:

HEMPPEL (Portugal) S.A.

(58391-00010)

Esta informação técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as "Notas Explicativas" das informações técnicas de produtos em hempel.com. Os dados, especificações, diretrivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador.

A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.