

Descrição:	HEMPEL PLASTIMAT 58410 é uma tinta plástica baseada em dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, com boa opacidade.
Uso recomendado:	Pintura de estuques, gesso cartonado, reboco, betão e outros substratos comuns em Construção Civil, em interior.
Aprovações, certificados:	Classificado como grupo a) segundo a Diretiva 2004/42/CE. (ver Observações no verso)

CONSTANTES FÍSICAS:

Cores / N ^{os} de Cor:	Branco / 10000*
Acabamento:	Fosco
Volume de sólidos, %:	29 ± 1
Rendimento teórico:	9,7 m ² /litro - 30 µm
Ponto de inflamação:	>66°C
Massa volúmica:	1,4 Kg/litro
Secagem ao tato:	1 hora a 20°C
COV:	21 g/litro

Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.

Pormenores de aplicação:

Método de aplicação:	Trincha / Rolo	Pistola airless
Diluyente (vol. Max.):	Água (5-10%)	Água (5-10%)
Bico:	018"-023"	
Pressão de saída:	100 bar/1450 psi	
	<i>(Os dados para pistola airless são indicativos e sujeitos a ajustamento)</i>	
Limpeza de ferramentas:	Água	
Espessura do filme, seca:	30 µm	
Espessura do filme, húmida:	100 µm	
Intervalo de recobrimento, min:	2 horas (20°C)	
Intervalo de recobrimento, max:	Não tem	

Segurança:	Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança.
-------------------	--

- Preparação de superfície:**
- Betão e rebocos (curados e secos - min. 28 dias)**
Em caso de contaminação com óleos, gorduras, sais e outros contaminantes lavar com detergente adequado, eliminar resíduos com água limpa e deixar secar completamente. Remover partículas soltas e eliminar poeiras.
- Superfícies já pintadas**
Remover todas as películas que não ofereçam garantia de boa aderência. Descontaminar, eliminar resíduos com água limpa e deixar secar completamente. Remover partículas soltas e eliminar poeiras.
- Casos particulares**
Zonas infestadas por fungos devem ser tratadas antes da pintura com, HEMPEL'S SOLUCIÓN LIMPIADORA 99240, (consultar a respetiva Informação Técnica).
- Condições de aplicação:** As recomendadas por uma boa prática de pintura. Durante a aplicação e a secagem as temperaturas de ambiente e de substrato devem encontrar-se acima dos 5°C mas preferencialmente acima dos 10°C. A humidade relativa deve ser inferior a 80%. Em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.
- Demão anterior:** HEMPEL PLASTIMAT 58410 diluído com cerca de 20% de água. Caso necessário selar com HEMPEL SELANTE AQUOSO 48350 ou de acordo com Especificação.
- Aplicação:** Aplicar duas ou mais demãos de HEMPEL PLASTIMAT 58410, até se obter uma cobertura total.
- Observações:**
- COV - Diretiva UE 2004/42/CE:
- | Branco / 10000 | Como fornecido | Diluição 10% vol. | Limite fase II, 2010 |
|----------------|----------------|-------------------|----------------------|
| COV em g/l | 21 | 19 | 30 |
- Diluição:** Não utilizar água salobra, quimicamente contaminada, turva ou excessivamente calcária para diluição, uma vez que pode deteriorar o produto.
- Embalagens:** Preservar as embalagens de temperaturas negativas e da exposição direta ao sol.

Nota: HEMPEL PLASTIMAT 58410 destina-se unicamente a uso profissional.

Emitido por: HEMPEL (Portugal) Lda. (58410-10000-RD003)

Esta informação técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as "Notas Explicativas" das informações técnicas de produtos em hempel.com. Os dados, especificações, diretivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador.

A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.