



Informação Técnica

Matcril - Ref.53513

CONSIDERAÇÕES:

Tinta plástica, à base de copolímeros acrílicos. Das suas características destacam-se a sua elevada aderência, impermeabilidade à água, lavabilidade, permeabilidade ao vapor de água, não salpica, apresenta elevada resistência aos agentes atmosféricos.

PROPRIEDADES:

- Viscosidade (MTE.2, Stormer, 20 °C): 112 - 118 KU
- Massa Volúmica (MTE.4, 20 °C): 1.540
- 1.600 g/cm³ - p H (MTE.3, 20 °C) 8.5 - 10.0
- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 25,9 g/l COV.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

A MATCRIL é uma tinta plástica acrílica, de superior qualidade, para interiores e exteriores. De uso geral, permite bons acabamentos sobre superfícies de estuque, betão, rebocos, areados, fibrocimento, etc.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO:

Preparação das superfícies:

Aplicar sobre superfícies limpas, agregadas, bem secas e livres de partículas soltas. No caso de superfícies com sinais de gorduras, deverá fazer-se um desengorduramento prévio. - Não salpica - Resistência aos agentes atmosféricos - Cor: conforme catálogo - Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 25,9 g/l COV.





Informação Técnica

Matex - Ref.53513

- **ESTABILIDADE EM ARMAZÉM:**

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

- **CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:**

- **DILUIÇÃO RECOMENDADA:**

1ª demão 5-10% com água limpa

Demãos seguintes, sem diluição

- **RENDIMENTO TEÓRICO:**

Conforme a rugosidade e absorção da superfície, o rendimento variará, por demão, do seguinte modo: 8 a 10 m²/l/demão

- **TEMPO DE SECAGEM:**

4 a 5 horas, em local seco e arejado.

- **PROCESSOS DE APLICAÇÃO:**

Trincha , Escova , Rolo e Máquina de Projectar.

- **ESQUEMA DE PINTURA:**

2 ou 3 demãos

