



## Informação Técnica

# MATLUX - Ref.53150/53151/53512

### CONSIDERAÇÕES:

Esmalte uretanado alifático  
Forma uma película impermeável à água que impede a formação de ferrugem.  
Excelente retenção de brilho e cor

### PROPRIEDADES:

Excelente aplicabilidade e lacagem.  
Excelente poder de cobertura.  
Aspeto brilhante, satin e mate.

### UTILIZAÇÃO:

Recomendamos a aplicação no exterior e no interior sobre peças de ferro que não contenham ferrugem (oxidação) e madeira.  
Pode ser aplicado sobre um primário anticorrosivo ou uma subcapa.

### PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO:

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Sobre suportes metálicos aplicar uma demão de primário anticorrosivo. Deixar secar 16 horas. Aplicar duas a três demãos de **MATLUX**.

### APLICAÇÃO:

Em madeira, aplicar uma demão de subcapa. Passado 4 horas é possível aplicar **MATLUX**. Recomendamos que o **MATLUX** seja aplicado em duas a três demãos.

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir todas as demãos com 5% em volume com diluente SINTÉTICO

20°C 50% Hr			30°C 50% Hr		
Secagem ao tato	Repintura	Enrijamento	Secagem ao tato	Repintura	Enrijamento
3 horas	24 horas	4 dias	2 horas	18 horas	2 dias



## Informação Técnica

# MATLUX - Ref.53150/53151/53512

### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

**ASPECTO:** Brilhante/Mate/Acetinado

**COR:** Branco e Cores

**SUBSTRATO:** Todo o tipo de suportes usados em paredes, madeira e ferro.

**DENSIDADE:** 1,15+<sub>-</sub> 0,03 / 23°C

**VISCOSIDADE:** 80+<sub>-</sub> 3 KU / 23 °C

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM:** 2 anos em embalagens de origem bem fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo.

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

**DILUIÇÃO RECOMENDADA:** 0 a 5% diluente sintético

**RENDIMENTO TEÓRICO:** 14-16 m<sup>2</sup> / Lt / demão

**TEMPO DE SECAGEM:** Ao Tacto: Aproximadamente 3 H/Intervalo de repintura: 16-24H

**PROCESSOS DE APLICAÇÃO:** Trincha, Rolo ou Pistola

**ESQUEMA DE PINTURA:** 2 a 3 demãos

**COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV):** Diretiva 2004/42/CE. Valor limite da UE para este produto (cat A/i): 600 g/l 2007; 500 g/l 2010. Este produto contém no máximo 499 g/l.

#### **Nota**

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.