



Informação Técnica

MATLUX DTM- Ref.53180

CONSIDERAÇÕES:

Esmalte de aplicação direta sobre a ferrugem
Forma uma película impermeável à água que impede a formação de ferrugem.

PROPRIEDADES:

Excelente aplicabilidade e lacagem.
Excelente poder de cobertura.
Excelente aderência sobre ferrugem.
Aspeto brilhante.

UTILIZAÇÃO:

Recomendamos a aplicação no exterior e no interior sobre todo tipo de peças de ferro que contenham ou não ferrugem.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO:

As superfícies devem estar coesas, sem poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Aplicar diretamente o *MATLUX DTM* sobre o ferro sem ser necessário a aplicação de um primário. Deixar secar 16 horas e aplicar a segunda de mão. Repetir o processo para a aplicação da terceira de mão.

Suporte que apresentem ferrugem:

Retirar toda a ferrugem solta por meios mecânicos (escova de aço ou lixa) e proceder como para aplicações sobre suportes novos.

APLICAÇÃO:

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir todas as demãos com 5% em volume com diluente *SINTÉTICO*

20°C 50% Hr			30°C 50% Hr		
Secagem ao tato	Repintura	Enrijamento	Secagem ao tato	Repintura	Enrijamento
3 horas	24 horas	4 dias	2 horas	18 horas	2 dias



Informação Técnica

MATLUX DTM- Ref.53180

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

ASPECTO: Brilhante

COR: Branco e Cores

SUBSTRATO: Todo o tipo de suportes usados em ferro.

DENSIDADE: 1,15+₋ 0,03 / 23°C

VISCOSIDADE: 65+₋ 3 KU / 23 °C

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM: 2 anos em embalagens de origem bem fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

DILUIÇÃO RECOMENDADA: 0 a 5% diluente sintético

RENDIMENTO TEÓRICO: 11-12 m² / Lt / demão

TEMPO DE SECAGEM: Ao Tacto: Aproximadamente 3 H/Intervalo de repintura: 16-24H

PROCESSOS DE APLICAÇÃO: Trincha, Rolo ou Pistola

ESQUEMA DE PINTURA: 2 a 3 demãos

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV): Diretiva 2004/42/CE. Valor limite da UE para este produto (cat A/i): 600 g/l 2007; 500 g/l 2010. Este produto contém no máximo 499 g/l.

Nota

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.