

Informação Técnica

LACOMAT - Ref.53408

ESMALTE POLIURETANO DE LACAGEM

- Dotado de uma ótima lacagem, dureza e elasticidade permanente
- Excelente toque aveludado
- Excelente resistência química
- Permite fácil limpeza
- Tem uma secagem rápida permitindo excelentes acabamentos
- Excelente enchimento
- Boa resistência ao amarelecimento

1. DESCRIÇÃO

Esmalte Poliuretano com bom poder de cobertura e boa resistência ao risco. Excelente lavagem. Secagem rápida e não amarelece.

2. USOS TÍPICOS

O produto foi especialmente desenvolvido para a Indústria de Móveis: para lacagem em acabamentos com vários tipos de brilho.

3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Brilhante /Meio brilho / Acetinado / Mate
Cor:	Branco
Substrato:	Madeira
Processo de aplicação:	Pistola
Rendimento prático:	0.150 – 0.200 Kg/m ² por demão <small>(Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)</small>
Tempo de secagem: <small>(a 23°C e 60% de humidade relativa)</small>	Secagem ao tato: 20 minutos Secagem total: 4 – 6 horas
Viscosidade a 20°C:	Esmalte Poliuretano: 1,38 ± 0,40 Kg/dm ³ Endurecedor : 1,04 ± 0,05 Kg/dm ³
Densidade a 20°C:	Esmalte Poliuretano: 30 ± 5 s em Ford 4 Endurecedor 6624: 20 ± 5 s em Ford 4
Teor de sólidos:	Esmalte Poliuretano: Aprox. 65% Endurecedor 6624: Aprox. 50%
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

Informação Técnica

LACOMAT - Ref.53408

ESMALTE POLIURETANO DE LACAGEM

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve apresentar-se com o respetivo primário devidamente lixado e limpo.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Máximo 10%
Diluyente:	Diluyente Poliuretano
Aplicação:	1 Demão
Diluyente:	Diluyente Celuloso

4.4. PROCESSO DE APLICAÇÃO

O Esmalte Poliuretano é fornecido em duas frações separadas: **Esmalte Poliuretano** e **Endurecedor**, que 10 min. antes da aplicação, devem ser misturadas nas seguintes proporções em peso:

Esmalte Poliuretano	2 partes
Endurecedor	1 parte

Esta mistura deve ser perfeita. Diluições somente depois de efetuada a mistura.

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.