



Informação Técnica

IMPERROOF FIBRAS - Ref.53515

DESCRIÇÃO

Revestimento flexível impermeabilizante fibroso baseado em copolímeros acrílicos, para solucionar problemas causados pela infiltração e/ou acumulação de água.

VANTAGENS

- Boa elasticidade
- Boa impermeabilização de telhados horizontais.
- Elevada capacidade de dissimulação de fissuras.
- Possibilidade de aplicação de elevada espessura por demão.

PROPRIEDADES:

Tinta baseada em emulsões acrílicas.
Excelente aderência.
Resistência ao ataque de algas e fungos.
Esconde fissuras do suporte até 0,5 mm.
Pisável e transitável.
Aspeto acetinado.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Recomendamos a aplicação no exterior, sobre todo o tipo de suportes minerais. Serve como tela para impermeabilizar superfícies horizontais.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto..... Acetinado
Cor..... Branco, Cinza e Telhas
Substrato... Todo o tipo de suportes usados em paredes
Viscosidade..... (MTE.2, Brookfield, 20° C): 55000 a 65000
Massa Volúmica..... (MTE.4, 20° C):...1,35 a 1,45 g/cm³
Nº demãos..... 2 a 3
Rendimento teórico..... 0.8 a 1 m² /l/d
Processo de aplicação.. Trincha e rolo antigota
Diluyente Água
Dil. Limpeza..... Água
Seco ao tacto..... Aproxí 2 horas
Repintura..... 24 horas



Informação Técnica

IMPERROOF FIBRAS - Ref.53515

Tipo de embalagens: 15 lt

Armazenagem e Estabilidade: Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

APLICAÇÃO:

Preparação do substrato:

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Sobre suportes cementícios, aguardar 28 dias após a cura do cimento e aplicar um primário antialcalino. Sobre suportes metálicos limpar, desengordurar e aplicar um primário para superfícies metálicas ferrosas ou não ferrosas. Sobre telas betuminosas, limpar, desengordurar, aplicar o produto diluído, na 1ª demão a 35%.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar a tinta envelhecida para retirar toda a tinta mal aderente antes de efetuar a repintura.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar uma solução de limpeza e depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 35% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 – Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto.

Nota: As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo. O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.